

## Informazioni prodotto

### Campi d'impiego

Triflex Asphalt Repro 3K è utilizzato per riparazioni durature di strade e piste. La malta può essere impiegata per il riempimento, l'incollaggio e la riprofilatura di superfici asfaltate, p. es. solchi, buche e crepe. Il materiale è disponibile in un rapporto di miscelazione 1:3 in versione fluida per il rivestimento orizzontale nonché in un rapporto di miscelazione 1:6 in versione modellabile, per esempio per il riempimento di buche.

### Proprietà

Legante tricomponente pigmentato a reazione rapida (PMMA).  
Triflex Asphalt Repro 3K si distingue per le seguenti caratteristiche qualitative:

- Elevata durezza
- Resistenza alle sollecitazioni meccaniche e all'usura
- Rapida transitabilità
- Possibilità di impiego flessibili
- Vari spessori
- Privo di solventi
- Crack bridging (statico) fino a 0,8 mm
- Resistenza ai solchi testata ai sensi della TP Asphalt StB, Parte 22
- Resistenza elevata all'usura collaudata ai sensi della CEN/TS 12697-50 "Darmstädter Rad"
- Ottima resistenza alla deformazione ai sensi della TP Asphalt StB, Parte 20
- Nessun assorbimento di acqua misurabile
- Elevati valori di trazione adesiva di strati sottili ai sensi della TP Asphalt StB, Parte 81
- Incollaggio ad alto strato ai sensi della TP Asphalt StB, Parte 80

### Forma di fornitura

Merce in secchio / sacco di carta

Rapporto di miscelazione 1:6:

Estate	Inverno	
4,00 kg	4,00 kg	Triflex Repro R Resina base
24,00 kg	24,00 kg	Triflex Asphalt Repro S Polvere (2 x 12,00 kg)
<u>0,10 kg</u>	<u>0,20 kg</u>	Catalizzatore Triflex
28,10 kg	28,20 kg	Triflex Asphalt Repro 3K (rapporto 1:6)

Estate	Inverno	
8,00 kg	8,00 kg	Triflex Repro R Resina base
48,00 kg	48,00 kg	Triflex Asphalt Repro S Polvere (4 x 12,00 kg)
<u>0,20 kg</u>	<u>0,40 kg</u>	Catalizzatore Triflex
56,20 kg	56,40 kg	Triflex Asphalt Repro 3K (rapporto 1:6)



Rapporto di miscelazione 1:3:

Estate	Inverno	
4,00 kg	4,00 kg	Triflex Repro R Resina Base o Triflex Repro R thix Resina base
12,00 kg	12,00 kg	Triflex Asphalt Repro S Polvere
<u>0,10 kg</u>	<u>0,20 kg</u>	Catalizzatore Triflex
16,10 kg	16,20 kg	Triflex Asphalt Repro 3K (rapporto 1:3)
Estate	Inverno	
8,00 kg	8,00 kg	Triflex Repro R Resina Base o Triflex Repro R thix Resina base
24,00 kg	24,00 kg	Triflex Asphalt Repro S Polvere (2 x 12,00 kg)
<u>0,20 kg</u>	<u>0,40 kg</u>	Catalizzatore Triflex
32,20 kg	32,40 kg	Triflex Asphalt Repro 3K (rapporto 1:3)

### Tonalità

7021 Grigio scuro

### Stoccaggio

Fresco, asciutto, senza gelo, non aperto e non miscelato circa 12 mesi. La radiazione solare diretta sulle confezioni dovrebbe essere evitata, anche in cantiere.

### Condizioni di lavorazione

Triflex Asphalt Repro 3K può essere lavorato a temperature ambiente e del sottofondo di 0°C fino a max. +35°C. Negli ambienti chiusi deve essere predisposta una ventilazione obbligatoria con almeno 7 ricambi d'aria all'ora.

