

Adesivo

Triflex ProDrain Fix



Informazioni prodotto

Campi d'impiego

Triflex ProDrain Fix viene utilizzato per l'incollaggio della membrana isolante Triflex DC-Mat nel sistema Triflex ProDrain.

Proprietà

L'adesivo si distingue per le seguenti caratteristiche qualitative:

- Elevata forza di adesione
- Grande semplicità di impiego
- Buona solidità
- Deformabilità
- Flessibilità

Forma di fornitura

Sacco di carta

25,00 kg Triflex ProDrain Fix

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da gelo e umidità.

Condizioni di lavorazione

Il sottofondo deve essere solido, liscio, pulito e privo di residui che riducono l'aderenza.

Preparazione del sottofondo

Vedere la descrizione del sistema Triflex ProDrain.

Istruzioni per la miscelazione

Ad agitatore o mescolatore forzato in funzione, miscelare con acqua facendo attenzione a non formare grumi. È necessario assicurarsi di miscelare soltanto la quantità di adesivo che può essere lavorata immediatamente. Evitare tempi di attesa tra un'applicazione e l'altra.

Rapporto di miscelazione

Miscelare 25,00 kg di Triflex ProDrain Fix con 7,50 l di acqua.



Indicazioni di lavorazione

Applicare 2 strati di adesivo. Posare un primo strato sottile con la cazzuola di posa, procedendo per sezioni e per tutta la larghezza della membrana. Applicare il secondo strato sul primo mentre quest'ultimo è ancora fresco utilizzando una cazzuola dentata da seconda del sottofondo. Applicare solamente la quantità di adesivo che può essere ricoperta con la membrana isolante Triflex DC-Mat prima che si formi una sottile pellicola. Premere la membrana isolante nell'adesivo utilizzando un rullo pressore.

Durante la lavorazione e l'asciugatura di Triflex ProDrain Fix, le temperature del sottofondo non devono essere inferiori a +5 °C. Effettuare la lavorazione al riparo dalla luce solare diretta. In caso di vento è necessario osservare un tempo di presa più breve.

Avvertenza importante:

Durante la lavorazione dello strato di distribuzione del carico e del successivo sistema Triflex BTS-P, la membrana isolante Triflex DC-Mat deve essere sollecitata il meno possibile. Come protezione si può utilizzare una sottile tavola di legno per evitare carichi concentrati.

Consumo di materiale

Ca. 3,00 kg/m², a seconda della dentatura della cazzuola dentata

Durata limite di lavorabilità

Circa 1 ora a +20 °C

Adesivo

Triflex ProDrain Fix



Informazioni prodotto

Avvertenze relative a pericoli particolari

Vedere la scheda di sicurezza, sezione 2.

Consigli relativi alla sicurezza

Vedere la scheda di sicurezza, sezioni 7 e 8.

Misure in caso di infortuni e incendi

Vedere la scheda di sicurezza, sezioni 4, 5 e 6.

Avvertenze fondamentali

Garantiamo l'alta qualità permanente dei nostri prodotti. I sistemi Triflex non devono essere miscelati con nessuna sostanza estranea.

La consulenza tecnica relativa alle applicazioni e all'impiego dei nostri prodotti si basa su un vasto impegno per lo sviluppo e su esperienze pluriennali e viene fornita in base alle migliori conoscenze. Le esigenze di diverso tipo poste dall'edificio, nelle condizioni più diverse, rendono comunque necessario un esame dell'adeguatezza per il rispettivo scopo da parte del tecnico applicatore. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnico o al miglioramento dei nostri prodotti.