

Primer

# Triflex Cryl UniPrimer 285



## Informazioni prodotto

### Campi d'impiego

Triflex Cryl UniPrimer 285 viene impiegato come primer per i sistemi Triflex a base di resina PMMA ed è adatto per i sottofondi minerali come calcestruzzo, soletta, superfici bituminose come asfalto e legno.

### Proprietà

Primer bicomponente a base di resina di polimetilmetacrilato (PMMA). Triflex Cryl UniPrimer 285 si distingue per le seguenti caratteristiche qualitative:

- A reazione rapida
- Assenza di solventi
- Applicazione a spruzzo con la macchina di applicazione a spruzzo Triflex

### Forma di fornitura

Merce in secchio

Estater	Inverno	
10,00 kg	10,00 kg	Triflex Cryl UniPrimer 285 resina base
<u>0,40 kg</u>	<u>0,60 kg</u>	Catalizzatore Triflex (4 x / 6 x 0,10 kg)
10,40 kg	10,60 kg	

Merce in container

Estate	Inverno	
500,00 kg	500,00 kg	Triflex Cryl UniPrimer 285 resina base
<u>20,00 kg</u>	<u>30,00 kg</u>	Catalizzatore Triflex (2 x / 3 x 10,00 kg)
520,00 kg	530,00 kg	

Estate	Inverno	
910,00 kg	910,00 kg	Triflex Cryl UniPrimer 285 resina base
<u>40,00 kg</u>	<u>60,00 kg</u>	Catalizzatore Triflex (4 x / 6 x 10,00 kg)
950,00 kg	970,00 kg	

### Tonalità

Trasparente

### Stoccaggio

Fresco, asciutto, senza gelo, non aperto e non miscelato circa 6 mesi. La radiazione solare diretta sulle confezioni dovrebbe essere evitata, anche in cantiere.



### Condizioni di lavorazione

Triflex Cryl UniPrimer 285 può essere lavorato a temperature ambiente e del sottofondo di almeno 0 °C fino a max. +35 °C. Negli ambienti chiusi deve essere predisposta una ventilazione obbligatoria con almeno 7 ricambi d'aria all'ora.

u sottofondi porosi e assorbenti, si consiglia di effettuare la lavorazione possibilmente con temperature del sottofondo in calo per evitare la penetrazione dei pori d'aria nella struttura superficiale. In caso di sottofondi difficili, consigliamo di utilizzare Triflex Cryl Pinhole Paste.

### Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere preparato mediante fresatura o pallinatura in modo da renderlo solido, asciutto e privo di componenti in fase di staccamento o che riducono l'aderenza. È necessario assicurarsi che non vi sia una penetrazione di umidità sul lato posteriore dovuta alle condizioni architettoniche. L'aderenza al sottofondo deve essere verificata nel singolo caso d'intervento.

Resistenza al distacco minima:

Asfalto: 0,8 N/mm<sup>2</sup>

Calcestruzzo, solette, legno: 1,5 N/mm<sup>2</sup>

In caso di impiego su malte modificate con resina è necessario effettuare una verifica di compatibilità sul posto.

Durante l'esecuzione la temperatura superficiale deve essere almeno di 3 °C superiore al punto di rugiada. In caso di temperatura inferiore può formarsi una pellicola di umidità con azione antiaderente sulla superficie da lavorare. Vedere la tabella delle temperature del punto di rugiada.

### Istruzioni per la miscelazione

Dopo avere mischiato bene la resina base si aggiunge la relativa quantità di catalizzatore mescolando lentamente con un agitatore e facendo attenzione a non formare grumi. Tempo di miscelazione almeno 2 min.

Primer

# Triflex Cryl UniPrimer 285



## Informazioni prodotto

### Rapporto di miscelazione

Nell'intervallo di variazione della temperatura:

da 0 °C a +5 °C 10,00 kg di resina base + 0,60 kg di catalizzatore

da +5 °C a +15 °C 10,00 kg di resina base + 0,40 kg di catalizzatore

da +15 °C a +35 °C 10,00 kg di resina base + 0,20 kg di catalizzatore

### Modalità di applicazione

Applicabile manualmente tramite rullo o a macchina con la macchina di applicazione a spruzzo Triflex.

### Consumo di materiale

Almeno 0,40 kg/m<sup>2</sup> su superficie piana e liscia

### Durata limite di lavorabilità

Circa 15 minuti a +20 °C

### Tempo di essiccazione

Resistente alla pioggia dopo: circa 25 minuti a +20 °C

Transitabile/pronto per

la lavorazione successiva dopo: circa 45 minuti a +20 °C

Resistente alle sollecitazioni dopo: circa 2 ore a +20 °C

### Avvertenze relative a pericoli particolari

Vedere la scheda di sicurezza, sezione 2.

### Consigli relativi alla sicurezza

Vedere la scheda di sicurezza, sezioni 7 e 8.

### Misure in caso di infortuni e incendi

Vedere la scheda di sicurezza, sezioni 4, 5 e 6.

### Avvertenze fondamentali

Garantiamo l'alta qualità permanente dei nostri prodotti. I sistemi Triflex non devono essere miscelati con nessuna sostanza estranea.

La consulenza tecnica relativa alle applicazioni e all'impiego dei nostri prodotti si basa su un vasto impegno per lo sviluppo e su esperienze pluriennali e viene fornita in base alle migliori conoscenze. Le esigenze di diverso tipo poste dall'edificio, nelle condizioni più diverse, rendono comunque necessario un esame dell'adeguatezza per il rispettivo scopo da parte del tecnico applicatore. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnico o al miglioramento dei nostri prodotti.