

Grundierung

Triflex CeFix Primer 795



Produktinformation

Einsatzbereiche

Triflex CeFix Primer 795 wird als Haftbrücke auf mineralischen Untergründen (Estrich/Beton) in Verbindung mit Triflex CeFix Screed 631 eingesetzt.

Eigenschaften

Triflex CeFix Primer 795 ist eine 1-komponentige lösemittelfreie Polymer-Dispersion, die sich durch ihre einfache Handhabung auszeichnet.

Lieferform

Kunststoffkanister

5,00 kg Triflex CeFix Primer 795

Farbtöne

Transparent

Lagerung

Kühl, trocken, frostfrei und ungeöffnet sowie ungemischt ca. 6 Monate. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.

Verarbeitungsbedingungen

Triflex CeFix Primer 795 kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mind. +7 °C bis max. +35 °C verarbeitet werden. Auch in Innenräumen anwendbar. Während der Aushärtung darf die Mindestverarbeitungstemperatur nicht unterschritten werden.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss durch Fräsen oder Kugelstrahlen so vorbereitet werden, dass er tragfähig, trocken und frei von losen oder haftungsmindernden Bestandteilen ist. Es ist darauf zu achten, dass eine rückseitige Durchfeuchtung aufgrund baulicher Gegebenheiten ausgeschlossen ist. Die Untergrundhaftung ist im Einzelfall am Objekt zu prüfen. Mindesthaftzugfestigkeit: 1,5 N/mm².

Der Einsatz auf Asphalt ist nicht zulässig. Bei einem Einsatz auf kunststoffmodifizierten Mörteln ist vor Ort eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Bei Ausführung muss die Oberflächentemperatur mind. 7 °C über dem Taupunkt liegen. Bei Unterschreitung kann sich auf der zu bearbeitenden Oberfläche ein trennend wirkender Feuchtfilm bilden (DIN 4108-5, Tab. 1). Siehe Taupunkttemperaturtabelle.



Mischanleitung

Triflex CeFix Primer 795 wird mit einem Mischungsverhältnis von 1 : 3 mit Wasser verdünnt.

Eine Katalysatorzugabe ist nicht erforderlich.

Mischungsverhältnis

1,00 kg	Triflex CeFix Primer 795
3,00 kg	Wasser
4,00 kg	

Applikationsarten

Triflex CeFix Primer 795 mit einem Quast oder einer Universalrolle auftragen.

Materialverbrauch

Mind. 0,30 kg/m²

Grundierung

Triflex CeFix Primer 795



Produktinformation

Hinweise auf besondere Gefahren

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 2

Sicherheitsratschläge

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 7 und 8

Maßnahmen bei Unfällen und Bränden

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 4, 5 und 6

Grundlegende Hinweise

Wir gewährleisten die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Den Triflex-Systemen dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Bedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Erzeugnisse dienen, bleiben vorbehalten.