

Verarbeitungsanleitung

# Richtig abdichten mit Triflex SmartTec



## Richtig abdichten mit Triflex SmartTec

### 1K-Produkt:

Triflex SmartTec ist eine lösemittelfreie, 1-komponentige Flüssigabdichtung, die keine Katalysator-Zugabe erfordert.



1

### Gebinde öffnen:

Das Gebinde mit dem Triflex Gebindeöffner öffnen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Produkt frei von Verunreinigungen bleibt.



2

### Harz aufrühren:

Triflex SmartTec mind. 2 Min. mit einem Rührholz aufrühren, bis sich eine homogene Masse gebildet hat.



3

### Wichtiger Hinweis:

Nach der Materialentnahme sollte das Gebinde luftdicht verschlossen werden.

### 1. Lage applizieren:

Triflex SmartTec vollflächig mit einer Heizkörperrolle vorlegen. Bei größeren Flächen empfiehlt sich der Einsatz einer Universalrolle. Verbrauch mind. 1,50 kg/m<sup>2</sup>.



4



5

### Vlieszuschnitte einlegen:

Die vorgefertigten Vlieszuschnitte blasenfrei einlegen. Aufgrund der besseren Durchtränkung empfiehlt sich der Einsatz von Triflex Spezialvlies PF.



6

### Vlies andrücken:

Das eingelegte Vlies mit einer trockenen Rolle andrücken, um Luftschlüsse zu vermeiden.



7

### 2. Lage applizieren:

Triflex SmartTec frisch-in-frisch vollflächig auftragen, bis das Vlies nicht mehr sichtbar ist. Verbrauch mind. 1,50 kg/m<sup>2</sup>.

### Wichtiger Hinweis:

Bei Abdichtungen im Verbund, Verbrauch 2. Lage Triflex SmartTec mind. 2,00 kg/m<sup>2</sup> sowie Quarzsand-Einstreuung im frischen Zustand, Körnung 0,7–1,2 mm im Überschuss mind. 7,00 kg/m<sup>2</sup>.



### Triflex SmartTec Sprayapplikation:

Triflex SmartTec ist ebenfalls maschinell verarbeitbar.



### Triflex SmartTec inkl. Zubehör:

Bitte beachten Sie die Hinweise der Produktinformationen.

**Deutschland**  
Triflex GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
32423 Minden  
Fon +49 571 38780-0  
info@triflex.de  
www.triflex.de

**Schweiz**  
Triflex GmbH  
Industriestrasse 18  
6252 Dagmersellen  
Fon +41 62 842 98 22  
swiss@triflex.swiss  
www.triflex.swiss

**Österreich**  
Triflex GesmbH  
Gewerbepark 1  
4880 St. Georgen im Attergau  
Fon +43 7667 21505  
info@triflex.at  
www.triflex.at

