

Verarbeitungsanleitung

Aufkantungen mit Triflex Stone Design

# Aufkantungen mit Triflex Stone Design



## Aufkantungen mit Triflex Stone Design

**Wichtiger Hinweis:** Erst Aufkantungen mit Formelementen herstellen, dann die Fläche mit Triflex Stone Design ausführen.

### Vorbereitung:

Für senkrechte Flächen, wie z. B. Wandanschlüsse oder Setzstufen, werden Formteile aus Triflex Stone Design hergestellt. Die Höhe der Formelemente sollte der Abdichtung entsprechen.



1



6

### Glätten:

Triflex Stone Design mit einer Glättkelle verdichten und sauber über den Rand der Schalung abziehen.

### Schalung herstellen:

Für das zu erstellende Formelement wird eine Schalung nach Maß angefertigt. Die Randhöhe muss der gewählten Sieblinie Triflex Stone Design entsprechen.



2



7

### Aushärtung:

Triflex Stone Design-Formelement nach ca. 3 Stunden (bei +20 °C) mit der Trennfolie aus der Schalung herauslösen, sofern die Schalung für weitere Elemente benötigt wird, und ca. 12 Stunden aushärten lassen.

### Trägergewebe:

Um stabile Formelemente zu erhalten wird ein Trägergewebe, z. B. WDVS-Gewebe oder Triflex ProMesh in die mit Trennfolie ausgeschlagene Schalung eingelegt.



3



8

### Aufkantungen formen:

Nach bis zu ca. 6 Stunden Aushärtungszeit (bei +20 °C) ist das Formelement noch flexibel und kann z. B. für Säulen oder runde Gebäudeteile vorsichtig gebogen werden. Bis zur vollständigen Aushärtung Formelement fixieren.

### Anmischen:

Das Harz Triflex Stone Design R 1K mit Triflex Stone Design S (Marmorkies bzw. Granitsplitt) nach Angaben des Produktdatenblatts anmischen.



4



9

### Montage:

Das vollständig ausgehärtete Formelement kann zugeschnitten werden. Anschließend Formteil auf der Rückseite mit Triflex Cryl Spachtel belegen und sofort montieren. Nach Bedarf mit einem Abschlussprofil (z. B. Schlüter) abstellen.

### Verfüllen:

Verarbeitungsfertige Mischung in die Schalung einbringen und gleichmäßig verteilen.



5



10

### Fertig:

Aufkantung montiert und Fläche aufgezoogen.

**Deutschland**  
Triflex GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
32423 Minden  
Fon +49 571 38780-0  
info@triflex.de  
www.triflex.de

**Schweiz**  
Triflex GmbH  
Hauptstrasse 36  
6260 Reiden  
Fon +41 62 842 98 22  
swiss@triflex.swiss  
www.triflex.swiss

**Österreich**  
Triflex GesmbH  
Gewerbepark 1  
4880 St. Georgen im Attergau  
Fon +43 7667 21505  
info@triflex.at  
www.triflex.at

