

Verarbeitungsanleitung

# Triflex ProDrain richtig verarbeiten





## Triflex ProDrain richtig verarbeiten

#### Vorbereitung:

Untergrund vorbereiten und Fliesenbeläge anschleifen. Lose Bestandteile entfernen und Unebenheiten ausgleichen. Ein ausreichendes Gefälle ist zu gewährleisten. Mineralische Untergründe mit Triflex ProDrain Primer grundieren oder Fläche mindestens mattfeucht vornässen. Triflex Entkopplungsbahn DC-Mat passgenau zuschneiden.



#### Entkopplungsbahn andrücken: Die Triflex Entkopplungsbahn DC-Mat mit einer

Andrückwalze und Druck einrollen. Weitere Rahnen mit ca. 2 mm Abstand anstoßen. Zum Schutz vor Punktlasten kann eine dünne Holzplatte aufgelegt oder Estrichlegerschuhe verwendet werden. Die Entlüftungskanten der Triflex Entkopplungsbahn DC-Mat mit Klebeband verschließen. Matte und Kleber mind. 120 Min. miteinander verbinden lassen.

#### Wichtiger Hinweis:

Während der Verarbeitung ist die Triflex Entkopplungsbahn DC-Mat möglichst wenig zu belasten und nach dem Verlegen nicht mehr

#### Grundierung auftragen:

Nach einer Aushärtungszeit von ca. 2 Std. die Details und die Fläche mit Triflex Cryl Primer 276 oder Triflex Cryl UniPrimer 285 grundieren. Die Grundierung mit der Triflex Universalrolle 2-lagig auf die Entkopplungsbahn auftragen. Die erste Schicht mit ca. 700 g/m² aufbringen. Die zweite Schicht nach klebfreier Oberfläche mit ca. 400 g/m² applizieren.

#### Wichtiger Hinweis:

Die Triflex Entkopplungsbahn DC-Mat vor Arbeitsende grundieren. Sollte sie länger, insbesondere über Nacht, unbehandelt liegen, besteht das Risiko, dass Witterungseinflüsse die Matte negativ beeinflussen.

Für die Entlüftungsseite werden Traufbleche eingeklebt.



Kleber aufziehen:

25,00 kg des Klebers Triflex ProDrain Fix+ mit laufendem Rührwerk oder Zwangsmischer mit ca. 4,50 l Wasser 3 Min. anmischen. 3 Min. ziehen lassen. Erneut 1 Min. aufrühren.

Den Kleber Triflex ProDrain Fix+ 2-lagig auftragen.

Abschnittsweise die erste Schicht dünn mit der

Glättkelle (Kontaktschicht) vorlegen. Die zweite

Schicht wird auf die noch frische Schicht mit

einer 8 mm-Zahnkelle in Bahnbreite vollflächig aufgetragen. Die Untergrundtemperaturen sollten während der Verarbeitung und Trocknung zwischen +7 °C und +30 °C liegen. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Dem Kleber bei Bedarf eine geringe Menge Wasser (ca. 100 bis 150 ml) zumischen, um ihn wieder geschmeidiger zu machen.





## Traufbleche einkleben:

vorbereitet und für eine freie Entlüftung um (ca. 1 cm versetzt) mit Triflex Cryl Spachtel







Detailabdichtung:

Wandanschlüsse und Details mit Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialylies, abdichten Abschließend kann das Balkon Abdichtungssystem Triflex BTS-P aufgebracht werden.

## Deutschland

Triflex GmbH & Co. KG Karlstraße 59 32423 Minden Fon +49 571 38780-0 info@triflex.de www.triflex.de

#### Schweiz

Triflex GmbH Industriestrasse 18 6252 Dagmersellen Fon +41 62 842 98 22 swiss@triflex.swiss www.triflex.swiss

### Österreich

Triflex GesmbH Gewerbepark 1 4880 St. Georgen im Attergau Fon +43 7667 21505 info@triflex.at www.triflex.at

