

Plastique à froid

Preco Cryl Plastique à appliquer au rouleau 2K



Informations produit

Domaines d'application

Preco Cryl Plastique à appliquer au rouleau 2K s'utilise comme revêtement structuré antidérapant de surfaces et pistes cyclables.

Propriétés

Le Preco Cryl Plastique à appliquer au rouleau 2K bicomposant à base de résine de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) se distingue par les qualités suivantes :

- Résistance aux sollicitations mécaniques
- Adhérence sur toute la surface
- Résistance aux intempéries (UV, infrarouges, etc.)
- Résistance aux alcalis
- Réaction rapide
- Élasticité
- Application à froid possible

Structure du système

Triflex Than Primaire L 1K – pour garantir l'isolation du support en béton et l'adhérence du support.

Preco Cryl Plastique à appliquer au rouleau 2K – revêtement de surface continu en épaisseurs de couche d'environ 1,0 à 1,2 mm.

Conditionnement du produit livré

Produit en seau

18,00 kg Preco Cryl Plastique à appliquer au rouleau 2K résine de base *

Catalyseur

0,20 kg Preco Cryl Catalyseur en poudre

25,00 kg Preco Cryl Catalyseur en poudre (en vrac)

* Selon la saison, la résine de base Preco Cryl Plastique à appliquer au rouleau 2K est produite en réglage normal (NO) ou pour l'hiver (WI). Voir l'étiquette du produit.

Teintes

3009 Rouge oxyde
3013 Rouge tomate
3020 Rouge trafic
5017 Bleu trafic
6024 Vert trafic
7043 Gris trafic B
9005 Noir
9010 Blanc



Stockage

Se conserve 6 mois environ, non mélangé et non ouvert dans un lieu frais, sec et à l'abri du gel. Éviter d'exposer les récipients aux rayons directs du soleil, même sur le chantier.

Instructions de mélange

Une fois la résine de base correctement mélangée, ajouter la quantité de catalyseur correspondante. Éviter les granules en remuant doucement à l'aide d'un mixeur. Mélanger pendant 2 minutes. Ensuite, mettre en œuvre aussitôt. Selon la température extérieure, il convient d'ajouter 1 à 2 % de catalyseur, voir également l'étiquette.

Modes d'application

Application manuelle avec raclette en caoutchouc mousse et rouleau à poils ou rouleau pour radiateurs.

Consommation du produit

Preco Cryl Plastique à appliquer au rouleau 2K, densité env. 1,7 g/cm³

Consommation env. 2,00 kg/m² pour une épaisseur de couche d'env. 1,2 mm.

Formule de calcul :

Largeur de surface (m) x longueur de surface (m) x consommation (kg/m²) = consommation nécessaire pour la surface (kg)

Délai d'utilisation

Env. 5 à 10 min. à +20 °C

Temps de séchage

Env. 15 à 20 min. à +20 °C

Plastique à froid

Preco Cryl Plastique à appliquer au rouleau 2K



Informations produit

Remarques relatives aux dangers particuliers

Voir fiche technique de sécurité, section 2

Consignes de sécurité

Voir fiche technique de sécurité, sections 7 et 8

Mesures à prendre en cas d'accident et d'incendie

Voir fiche technique de sécurité, sections 4, 5 et 6

Remarques fondamentales

Nous garantissons un niveau de qualité élevé et constant de nos produits. Les systèmes Triflex ne doivent être additionnés d'aucune autre substance supplémentaire.

Tous les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche et de développement et sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Celui-ci devra être réalisé par la personne en charge de l'exécution. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.

Description du produit



Preco Cryl Plastique à appliquer au rouleau 2K s'utilise comme revêtement structuré antidérapant de surfaces et de pistes cyclables. La surface antidérapante entièrement élastique durcit en moins de vingt minutes.

Une mise en œuvre simple et rapide est possible au moyen d'une racle en caoutchouc ou d'un rouleau à poils. Le matériau contient des matières de remplissage grossières, ce qui rend inutile un sablage des surfaces avec des agents d'adhérence.

Preco Cryl Plastique à appliquer au rouleau 2K convient aussi bien pour le revêtement de pistes cyclables sur surfaces bitumineuses que pour les supports en béton (avec Triflex Than Primaire L 1K).

- Marquage de voies distinctes de la chaussée principale
- Surfaces structurées antidérapantes
- Marquage de pistes cyclables