

Finition sablée

# Triflex Colour Mix®

## Informations produit

### Domaines d'application

Triflex Colour Mix est utilisé pour la finition de surface des systèmes Triflex.

### Propriétés

À caractère ornemental, Triflex Colour Mix est un mélange sablé et coloré, composé de substances spécialement adaptées les unes aux autres.

### Conditionnement du produit livré

Produit en seau

10,00 kg Triflex Colour Mix

### Teintes

Répondre Triflex Colour Mix dans Triflex Cryl Finition 205 correspondant à la couleur adaptée :

Triflex Colour Mix	Triflex Cryl Finition 205
A719 Gris	7030 Quartz 03
A720 Bleu	5081 Opale 03
A721 Gris bleu	5092 Opale 02
A722 Gris vert	7030 Quartz 03
A724 Rouge orange	2053 Ambre jaune 02
A727 Beige crème	2053 Ambre jaune 02
A728 Gris anthracite	7043 Ardoise 03
A729 Rouge brique	8081 Rubis 01
A730 Blanc	9010 Sable 01 (Blanc)
A731 Gris clair	9010 Sable 01 (Blanc)

### Stockage

Conserver le produit dans un lieu sec et frais. Éviter toute exposition du récipient aux rayons directs du soleil, même sur le chantier.

### Conditions de mise en œuvre

L'application peut être effectuée lorsque la température du support et la température ambiante sont comprises entre mini. +10 °C et maxi. +35 °C. Répondre Triflex Colour Mix, de manière homogène et en grandes quantités, à l'aide d'un pistolet pulvérisateur à entonnoir contenant la composition spéciale Colour Mix dans la couche de finition encore fraîche Triflex Cryl Finition 205. Dans ce cas, il convient d'adapter la couleur de Triflex à la Finition (voir teintes).

Après durcissement du Triflex Cryl Finition 205 (env. 2 heures à +20 °C), balayer soigneusement pour éliminer l'excédent de Triflex Colour Mix. Éviter impérativement des souillures sur la surface (par ex. traces de chaussures, d'outils ou autres).

Puis, après une heure de temps de pause, appliquer Triflex Cryl Finition Satin sur la surface ainsi préparée en effectuant des mouvements croisés. Utiliser le rouleau Triflex Finition pour l'application de Triflex Cryl Finition 205 et Triflex Cryl Finition Satin.

Toutes les remontées et autres détails préalablement étanchés sont traités avant l'application de la couche de finition de la surface.



### Consommation du produit

Env. 0,80 à 1,00 kg/m<sup>2</sup> sur surface lisse et plane

### Remarques relatives aux dangers particuliers

Voir fiche technique de sécurité, section 2

### Consignes de sécurité

Voir fiche technique de sécurité, sections 7 et 8

### Mesures à prendre en cas d'accident et d'incendie

Voir fiche technique de sécurité, sections 4, 5 et 6

### Remarques fondamentales

Nous garantissons un niveau de qualité élevé et constant de nos produits. Les systèmes Triflex ne doivent être additionnés d'aucune autre substance supplémentaire.

Tous les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche et de développement et sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Celui-ci devra être réalisé par la personne en charge de l'exécution. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.