

Inerte pregiato

Triflex Stone Design S



Informazioni prodotto

Campi d'impiego

Triflex Stone Design S è utilizzato per la realizzazione della variante superficiale Triflex Stone Design.

Proprietà

Aggregati preziosi di alta qualità, di colore costante e di estrazione naturale, senza colorazione.

- Tipo A: graniglia di marmo, granulometria 1–4 mm
- Tipo C: graniglia di granito, granulometria 2–4 mm

Forma di fornitura

Merce in sacchetto

25,00 kg Triflex Stone Design S

Tonalità

Tipo A: graniglia di marmo, granulometria 1–4 mm:

Colore Triflex Stone Design S	Colore per sigillatura e dettagli
S100 Giallo Siena A	2053 Ambra 02
S200 Breccia Pernice A	2053 Ambra 02
S300 Rosso Verona A	8054 Agata 04
S700 Bardiglio A	7035 Quarzo 01
S800 Marrone A	8081 Rubino 01
S900 Ice Blue A	7037 Ardesia 02

Tipo C: graniglia di granito, granulometria 2–4 mm:

Colore Triflex Stone Design S	Colore per sigillatura e dettagli
GS153 Toskana	2053 Ambra 02
GS753 Island	7043 Ardesiar 03
GS853 Bretagne	3091 Rubino 04

Il colore sottofondo consigliato viene creato con Triflex Ceryl Finish 205.

Stoccaggio

Stoccare in luogo fresco, asciutto e senza gelo.

Condizioni di lavorazione

Vedere le informazioni prodotto Triflex Stone Design R 1K.



Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere solido, asciutto e privo di componenti in fase di staccamento o che riducono l'aderenza. Le possibili scabrosità della superficie vanno lisce. Assicurarsi che la superficie abbia una pendenza minima del 2% e che si eviti la formazione di acqua stagnante. È necessario assicurarsi che non vi sia una penetrazione di umidità sul lato posteriore dovuta alle condizioni architettoniche. L'aderenza al sottofondo deve essere verificata nel singolo caso d'intervento.

Istruzioni per la miscelazione

L'inerte pregiato Triflex Stone Design S deve essere asciutto e privo di umidità residua prima dell'inizio della miscelazione. Le pietre vengono mescolate con il legante Triflex Stone Design R 1K.

Vedere le informazioni prodotto Triflex Stone Design R 1K.

Avvertenza importante:

Triflex Stone Design S è un prodotto naturale. Pertanto tra i singoli sacchi possono verificarsi variazioni di colore. Occorre controllare i sacchi in cantiere prima dell'uso ed eventualmente mescolarne il contenuto.

Consumo di materiale

Su una superficie liscia e uniforme, con uno spessore di circa 8 mm:

	Tipo A: graniglia di marmo, granulometria 1–4 mm	Tipo C: graniglia di granito, granulometria 2–4 mm
Triflex Stone Design R 1K	0,80 kg/m ²	0,80 kg/m ²
Triflex Stone Design S	14,40 kg/m ²	14,40 kg/m ²

Avvertenze fondamentali

Garantiamo l'alta qualità permanente dei nostri prodotti. I sistemi Triflex non devono essere miscelati con nessuna sostanza estranea. La consulenza tecnica relativa alle applicazioni e all'impiego dei nostri prodotti si basa su un vasto impegno per lo sviluppo e su esperienze pluriennali e viene fornita in base alle migliori conoscenze. Le esigenze di diverso tipo poste dall'edificio, nelle condizioni più diverse, rendono comunque necessario un esame dell'adeguatezza per il rispettivo scopo da parte del tecnico applicatore. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnico o al miglioramento dei nostri prodotti.