

Farba do oznakowań

Preco Line EP 2K

Charakterystyka produktu

Możliwości zastosowań

Farba do oznakowań Preco Line EP 2K stosowana jest do wykonywania odpornych na obciążenia mechaniczne oznakowań wewnętrznych i służy m.in. do oznaczania miejsc parkingowych i postojowych na parkingach wielokondygnacyjnych i w halach przemysłowych.

Właściwości

Niskorozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa farba typu high solid Preco Line EP 2K na bazie żywicy epoksydowej (EP) charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- Odporna na obciążenia mechaniczne
- Rozciągliwa i elastyczna
- Przywiera całą powierzchnią
- Odporna na działanie oleju i benzyny
- Odporna na działanie alkaliów
- Szybkoschnąca
- Wolna od związków aromatycznych

Budowa systemu

Podkład gruntujący Triflex Than Grund L 1K – zapewnia izolację podłoża betonowego oraz jego przyczepność.

Farba do oznakowań Preco Line EP 2K – bezspoinowe oznakowanie liniowe w warstwach od 0,3 do 0,6 mm.

Powłoka utrwalająca Triflex Than Finish 511 – zwiększa odporność mechaniczną i chemiczną powierzchni.

Świadectwa kontroli

Produkt Triflex Preco Line EP 2K spełnia wymogi ZTV M 13.

Aktualne świadectwa kontroli znaleźć można na stronie internetowej pod adresem www.triflex.com, w zakładce „oznakowania”, sekcja „do pobrania”, lub pod adresem www.triflex.com/certificates.

Postać

Wiadro / Butla blaszana

20,00 kg składnik podstawowy Preco Line EP 2K
1,00 kg utwardzacz Preco Line EP 2K
21,00 kg

Odcienie

1023 Żółty uliczny
9010 Biały

Przechowywanie

W chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu oraz w stanie zamkniętym i niez mieszanym zachowuje trwałość przez ok. 6 miesięcy. Należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego na pojemnik, także na placu budowy.



Instrukcja mieszania

Rozmieszać składnik podstawowy i dodać utwardzacz przy wolno obracającym się mieszadle. Mieszać przez co najmniej 2 minuty. Przełożyć do innego pojemnika i jeszcze raz wymieszać.

Proporcje mieszania

Proporcje mieszania odpowiadają pojemności dostarczonych opakowań. 20 : 1 części wagowych / składnik podstawowy : utwardzacz

Sposoby aplikacji

Aplikacja natryskowa metodą próżniową wzgl. za pomocą sprężonego powietrza

Zużycie materiału

Preco Line EP 2K, gęstość ok. 1,50 g/cm³.

Zużycie ok. 0,75 kg/m² przy grubości warstwy 0,5 mm.

Wzór wyliczenia:

Szerokość linii (m) x długość linii (m) x zużycie (kg/m²) = Zużycie powierzchniowe (kg)

Ustalenie grubości warstwy suchej:

Grubość warstwy mokrej	300 µm	400 µm	600 µm
Grubość warstwy suchej	160 µm	215 µm	320 µm

Czas zachowania stanu plastycznego

Ok. 12 godz. w temp. +20 °C

Czas schnięcia

Możliwość obróbki natryskowej: po ok. 12 godz. w temp. +20 °C
Możliwość przejazdu: po ok. 24 godz. w temp. +20 °C

Farba do oznakowań

Preco Line EP 2K

Charakterystyka produktu

Wskazówki odnośnie szczególnych zagrożeń

Patrz karta charakterystyki, rozdział 2

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa

Patrz karta charakterystyki, rozdział 7 i 8

Postępowanie w razie wypadku i pożaru

Patrz karta charakterystyki, rozdział 4, 5 i 6

Podstawowe informacje

Gwarantujemy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Systemów Triflex nie należy mieszać z wyrobami innych producentów.

Zalecenia techniczne odnoszące się do stosowania naszych produktów opierają się na obszernych pracach rozwojowych oraz wieloletnich doświadczeniach i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą. Najróżniejsze wymogi związane ze specyfiką obiektów i odmiennymi warunkami zastosowania sprawiają jednak, że konieczne jest sprawdzenie przydatności produktu do konkretnego użycia przez wykonawcę. Zastrzega się prawo do wprowadzania w produktach zmian podyktowanych postępem techniki oraz poprawą ich właściwości.

Opis produktu



Farba do oznakowań halowych **Preco Line EP 2K** na bazie żywicy epoksydowej zapewnia długi czas eksploatacji, zwłaszcza w strefach narażonych na umiarkowane obciążenia mechaniczne, takie jak np. ruch wózków widłowych. Formuła high solid szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań wewnętrznych. Dzięki szybkiemu utwardzaniu, aplikacja na bardzo krótko wyłącza powierzchnię z eksploatacji i praktycznie nie zakłóca procesów produkcyjnych w zakładach pracujących w trybie trzymianowym. Intensywność oraz szeroki wybór kolorów pozwala na jednoznaczne i trwałe oznakowanie dróg ruchu, miejsc parkingowych i postojowych oraz stref niebezpiecznych.



Farba Preco Line EP 2K nadaje się zarówno do nawierzchni bitumicznych jak i podłoży betonowych (po zagruntowaniu za pomocą Triflex Than Grund L 1K).

- Całopowierzchniowa przyczepność
- Odporna na działanie oleju i benzyny
- Wolna od związków aromatycznych
- Rozciągliwa i elastyczna
- Odporna na działanie alkaliów