

Podkład gruntujący

Triflex Primer 791

Charakterystyka produktu

Możliwości zastosowań

Triflex Primer 791 to podkład gruntujący do systemu Triflex SmartTec, przeznaczony do stosowania na elementach z PVC.

Właściwości

Jednoskładnikowy podkład gruntujący na bazie dyspersji akrylowej. Triflex Primer 791 charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- Produkt jednoskładnikowy
- Łatwy w obróbce
- Szybkoschnący

Postać

Puszka z tworzywa sztucznego

0,60 kg Triflex Primer 791

Kolory

Szary

Przechowywanie

Suchy produkt przechowywać w temperaturze od +10 °C do +30 °C. W stanie zamkniętym zachowuje trwałość przez okres 6 miesięcy. Należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego na pojemniki z materiałem, także na placu budowy.

Warunki obróbki

Obróbka Triflex Primer 791 możliwa jest przy temperaturze podłoża i otoczenia od min. +10 °C do maks. +30 °C.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być wolne od luźnych oraz zmniejszających przyczepność zanieczyszczeń. Temperatura podłoża powinna wynosić co najmniej +10 °C

Instrukcja mieszania

Przed obróbką należy dokładnie rozmieszać Triflex Primer 791. Następnie można bezpośrednio nanosić materiał.



Zużycie materiału

Ok. 0,20 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni

Czas schnięcia

Ok. 40 min. w temp. +20 °C

Wskazówki odnośnie szczególnych zagrożeń

Patrz karta charakterystyki, rozdział 2

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa

Patrz karta charakterystyki, rozdział 7 i 8

Postępowanie w razie wypadku i pożaru

Patrz karta charakterystyki, rozdział 4, 5 i 6

Podstawowe informacje

Gwarantujemy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Systemów Triflex nie należy mieszać z wyrobami innych producentów.

Zalecenia techniczne odnoszące się do stosowania naszych produktów opierają się na obszernych pracach rozwojowych oraz wieloletnich doświadczeniach i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą. Najróżniejsze wymogi związane ze specyfiką obiektów i odmiennymi warunkami zastosowania sprawiają jednak, że konieczne jest sprawdzenie przydatności produktu do konkretnego użycia przez wykonawcę. Zastrzega się prawo do wprowadzania w produktach zmian podyktowanych postępowaniem techniki oraz poprawą ich właściwości.